

PHASIS-F パーシスF

フッ素コート防汚加工



F-02 ホワイト



F-03 アイボリー ←2M→



F-05 オレンジ



F-06 レッド



F-09 グリーン ←2M→



F-11 グレー ←2M→

パーシス3

5013 ホワイトシルバー
厚み 0.61m/m 重量 710g/m²
※国交省認定品ではありません。

品番	巾×長さ (cm) (m)	厚さ (mm)	質量 (g/m ²)	引張強さ				伸び率		引裂強さ				耐水度 (mm)	接合部 耐クリープ性
				タテ		ヨコ		タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ		
				(kgf/3cm)	(N/3cm)	(kgf/3cm)	(N/3cm)	(%)	(%)	(kgf)	(N)	(kgf)	(N)		
パーシスF	103×50 203×50 (注)	0.50	5.70	150	1470	135	1323	18	30	8.5	83	11	107	1500以上	異常ナシ
試験方法	JIS L 1096			JIS L 1096 A 法 (ストリップ法)						JIS L 1096 A1 法 (シングルタング法)				JIS L 1092 A 法 (圧水圧法)	当社法 1/10 荷重 65°C/72h

※上記物性データは JIS の定める測定方法及び当社法に基づいた測定値です。

(注) ←2M→印の色相は巾(203cm)×長さ(50m)を在庫しております。

別注色はロット 1,500m より承ります。

注意 1 5013 ホワイトシルバーは着色層が表面にありますので縫製及び取り扱いの際には、表面をキズつけぬようにご注意願います。

注意 2 ホワイトシルバーは別価格となります。

注意 本カタログ中のデータに適合しない使用条件で製品を加工、または使用すると事故やケガの原因となります。必ずデータに適合する使用条件内で製品を加工または使用してください。

注意 裏面の注意事項をよく読んで正しくお使いください。

建築基準法第 37 条第二号に関する認定番号 (建築材料の品質)
MEM-9036

建築基準法施工令第 109 条の 5 第一号に関する
認定番号 UW-9019

建築基準法第 84 条の 2、施工令第 136 条の 9、令第 136 条の 10、令第 136 条の 11
平 12 建告 1443 号 JIS A 1322 防災 2 級合格

(財)日本防災協会
防災製品番号 F-05036

安全にお使いいただくために

⚠ 安全に関するご注意

- 法令及び基準を遵守してください。
- 加工または使用前にカタログをよくお読みの上、正しく加工または使用してください。
- データに適合しない使用条件で製品を加工または使用しないでください。事故やケガの原因になります。

ご使用の際、このような症状はありませんか？

- 表面がケバ立っていたり、樹脂が脱落している。
- 破れやひび割れ、変色がある。
- 熱や化学薬品による損傷がある。



ご使用中止

- このような症状のときは、事故防止のため、ご使用を中止して必ず販売店に相談してください。

●注意事項

1. 本カタログに記載されている製品は、国内向けのものです。
2. 使用前に必ず品名・品番・ロットNo.・巾・長さを確認してください。
3. 保管は高温多湿を避け、冷暗で平坦な場所に置き、変形するような積み方はしないでください。
4. 長期間保管されていた製品は、使用前に物性低下の有無を確認してください。
5. 極低温・極高温向けに設計されておりませんので、これらの用途に使用の場合は、必ず弊社まで相談してください。
6. 熱融着による接合の際は、臭気が発生することがありますので、必ず作業場を換気してください。
7. 高周波ウエルダーで溶接の際は、溶着部分に導電性を有する物質が付着していると、稀にスパークを起こすことがありますので、ウエルダーバー及び膜材料の溶着部分に付着物のない状態で溶着してください。
8. 膜材料が鉄骨等と直接接触する部分には、必ず補強（当て布等）をしてください。
9. 印刷する際は、印刷性を事前に確認してください。
10. 洗浄するときは、中性洗剤を浸した柔らかいスポンジ等で拭き取ってください。
11. サンプルの色相は、出荷時の現物の色相と若干異なる場合があります。予めご了承ください。
12. 透光差がありますので、同一縫製品には、同一ロットNo.の使用をお勧めします。
13. 廃棄される際は、下記の方法で処理してください。
 - (1) 破棄物処理法、都道府県条例等に従って処理してください。
 - (2) 許可を受けた産業廃棄物処理業者に処理を委託してください。
14. 質問、問い合わせ、より詳しい資料が必要でしたら、代理店または弊社まで連絡してください。
15. 本カタログの記載内容は、改善のため事前の予告なしに変更することがあります。



石川株式会社

本 社 〒111-0053 東京都台東区浅草橋4丁目15番7号 TEL.03-3861-1291
新潟営業所 〒950-0913 新潟県新潟市鎧3丁目7番16号 TEL.025-241-6835